

Cubrir	Estándar y Calificación	mín. De tensión Fuerza (Mpa)	mín. Elongación en Descanso %	mín. Hinchazón en Combustible B (%)	Solicitud
Aceite alto Resistente	HOR	15	350	40	Basado en aceite Fertilizantes
Aceite Normal Resistente	TDR	15	350	70	alquitrán, crudo Petróleo productos, etc.
Aceite Medio Resistente	MOR	15	350	110	Aceites vegetales y animales Grasas
Caliente el aceite Resistente	HROR	15	350	55	asfalto caliente (125C)
fuego y aceite Resistente	DESDE	15	350	sesenta y cinco	Usos en instalaciones cuales son propenso a los incendios